

モクメント | Mokument

出隅を綺麗に仕上げる方法

モクメントを出隅で使用する場合、留め加工にて納めていきます。本資料では、その留め加工の部分をより綺麗に仕上げる方法について記載しております。

仕上げ前



仕上げ後



使用する材料

- ① ジョイントコーク（灰色）
- ② セメント（専用）
- ③ マスキングテープ
- ④ ウェス
- ⑤ 手袋

※上記の材料セットを販売しております。1セットで約25m仕上げ可能です。

価格：1000円（税別）。

手順

1. まず、留め加工部分にマスキングテープを貼り付け、ジョイントコーク（灰色）を入れます。



そのままでは入りにくいので、指でならしながら入れていきます。
※慣れるとマスキングテープなしの方が作業を早く行えます。



2. セメントを指に付け、ジョイントコークの上に付けていきます。ジョイントコークだけでは色身が合いませんが、セメントを表面に重ねることで、色合いが近くなります。



3. マスキングテープをはがし、ひび割れ部分をウエスでならし、セメントとジョイントコークを馴染ませると共に、はみ出たジョイントコークをふき取り完成です。



マスキングテープをしても、ジョイントコークがはみ出してしまいます。はみ出した部分は、セメントを付け、ウエスでふき取りつつ作業を行います。